

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 669.15.194.2
669.14.018.4

Schválena: 16.3.1987



OCEL 15 233 Cr-V

ČSN 41 5233

JK 125 3

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Cr-V Steel 15 233

Skupina ocelí podle ČSN 42 0074	Žáropevné						
	C	Mn	Si	Cr	V	P ¹⁾	S ²⁾
Chemické složení (rozbor tavby)	% 0,18 až 0,28	0,30 až 0,60	0,30 až 0,60	1,20 až 1,50	0,45 až 0,65	max. 0,035	max. 0,035
Dovolené úchytky chemického složení v hotovém výrobku	% ±0,02	-0,05 +0,10	±0,05	-0,05 +0,10	±0,05	-	-
Třída odpadu podle ČSN 42 0030	021.2						
Barevné označení podle ČSN 42 0010	bílá—červená—fialová						
Druh oceli podle způsobu výroby	elektroocel nebo martinská						
Výrobek	předvalky						
Provedení	válcováno za tepla						
Povrch	lákovaný						
Rozměrová norma	ČSN 42 5121						
Technické dodací předpisy	ČSN 42 0188						

Pokračování

-- Vynechaný text --