



OCEL 17 153
chromová

ČSN 41 7153

JK 125 4

Nezobrazitelný cizojazyčný text! 17 153

Chromium Steel 17 153

Skupina ocelí podle ČSN 42 0074	žáruvzdorné							
	C	Mn	Si	Cr	Ni	Ti	P	S
Chemické složení (rozbor tavby)	% max. 0,15	max. 1,00	max. 1,30	23,0 až 27,0	max. 2,00)	max. 0,045	max. 0,040
Dovolené úchyly chemického složení v hotovém výrobku	% +0,01	+0,10	+0,10	-0,50 +1,00	+0,30	-	-	-
Třída odpadu podle ČSN 42 0030	026							
Barevné označení podle ČSN 42 0010	červená-zelená-oranžová							
Druh oceli podle způsobu výroby	uklidněná							

Nahrazuje ČSN 41 7153
z 9.12.1977

Účinnost od:
1.5.1991

27368

-- Vynechaný text --