


OCEL 17 246
Cr-Ni-Ti
ČSN 41 7246
JK 125 4

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Cr-Ni-Ti Steel 17 246

Skupina ocelí podle ČSN 42 0074	korozivzdorné a žáruvzdorné							
Chemické složení (rozbor tavby)	C	Mn	Si	Cr	Ni	Ti	S, P	S
	max.	max.	max.	17,0 až 20,0	8,00 až 11,0	min. 5x (% C -0,03)	max.	max.
	0,12	2,00	1,00				0,045	0,030
Dovolené odchylky chemického složení v hotovém výrobku	1) ± 0,01	± 0,15	± 0,05	- 0,30 + 0,50	- 0,30 + 0,50	- 0,05	—	—
Třída odpadu podle ČSN 42 0030	075							
Barevné označení podle ČSN 42 0010	červená — modrá — oranžová							
Druh oceli podle způsobu výroby	uklíbená							
Výrobek	tyče							
Provedení	válcováno za tepla				kováno			
Povrch	okujený							
Rozměrová norma	ČSN 42 5510 ČSN 42 5520 ČSN 42 5522 ČSN 42 5530				2)			
Technické dodací předpisy	ČSN 42 0220				2)			

 Nahrazuje ČSN 41 7246
 z 6.3.1979

 Účinnost od:
 1.7.1991

27369

-- Vynechaný text --