


OCEL 17 254
Cr-Ni
ČSN 41 7254

JK 12 5447

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Cr-Ni Steel 17 254

Skupina ocelí podle ČSN 42 0074	korozivzdorné								
Chemické složení (rozběr tavby)	%	C ¹⁾	Mn	Si	Cr	Ni	Ti ²⁾	P	S
		max. 0,12	0,40 až 1,20	max. 0,80	19,5 až 22,5	4,50 až 6,00	0,30 až 0,60	max. 0,050	max. 0,035
Dovolené úchytky chemického složení v hotovém výrobku	%	+0,01	-0,10 +0,30	+0,10	-0,20 +0,50	-0,20 +0,50	±0,05	—	—
Třída odpadu podle ČSN 42 0030	074								
Barevné označení podle ČSN 42 0010	červená — oranžová — zelená								
Druh oceli podle způsobu výroby	elektroocel								
Výrobek	tyče								
Provedení	válcováno za tepla					kováno			
Povrch	okujený								
Rozměrová norma	ČSN 42 5516 ČSN 42 5523					3)			
Technické dodací předpisy	ČSN 42 0221					3)			

 Nahrazuje: ČSN 41 7254
 z 9.12.1977

 Účinnost od:
 1.5.1986

27373

-- Vynechaný text --