



**OCEL 17 255**  
**Cr-Ni**

Cr-Ni Nezobrazitelný cizojazyčný text! 17 255

Cr-Ni Steel 17 255

Skupina ocelí podle ČSN 42 0074	žáruvzdorné						
	C	Mn	Si	Cr	Ni	P	S
Chemické složení (rozbor tavby) %	max. 0,20	max. 1,50	max. 1,00	24,0 až 26,0	19,0 až 22,0	max. 0,045	max. 0,030
Dovolené úchytky chemického složení v hotovém výrobku <sup>1)</sup> %	+0,01	+0,15	+0,20	±1,00	±1,00	—	—
Třída odpadu podle ČSN 42 0030	077						
Barevné označení podle ČSN 42 0010	červená — černá — hnědá						
Druh oceli podle způsobu výroby	uklidněná						
Výrobek	tyče			plechy			
Provedení	válcováno za tepla nebo kováno			válcováno za tepla			
Povrch	okujený			podle norem technických dodacích předpisů			
Rozměrová norma	ČSN 42 5510 <sup>2)</sup> ČSN 42 5520 ČSN 42 5522			ČSN 42 5315			
Technické dodací předpisy	ČSN 42 0220 <sup>2)</sup>			ČSN 42 0210			

Nahrazuje ČSN 41 7255  
z 8.12.1978

Účinnost od:  
1.10.1991

27374

---

**-- Vynechaný text --**