


OCEL 17 481
Mn-Cr-Ti
ČSN 41 7481

JK 125 447

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Mn-Cr-Ti Steel 17 481

Skupina ocelí podle ČSN 42 0074		pro nízké teploty odolné stlačenému vodíku				
Chemické složení (rozbor tavby)	%	C	Mn	Si	Cr	Ni
		0,05 až 0,12	17,0 až 20,0	0,25 až 1,00	7,00 až 9,00	max. 0,50
		Ti ¹⁾	B ²⁾	P	S	P + S
		0,20 až 0,80	max. 0,005	max. 0,045	max. 0,035	max. 0,070
Dovolené úchytky chemického složení % v hotovém výrobku ³⁾		C	Mn	Si	Cr	
		±0,01	±0,50	±0,05	±0,20	
Třída odpadu podle ČSN 42 0030		111				
Barevné označení podle ČSN 42 0010		červená-zelená-žlutá				
Druh oceli podle způsobu výroby		elektroocel				
Výrobek		tlusté plechy				
Provedení		válcováno za tepla				
Povrch při tloušťce	4 až 100 mm	okujený				
	4 až 30 mm	mořený				
Rozměrová norma		ČSN 42 5315				
Technické dodací předpisy		ČSN 42 0165 ČSN 42 0210				
Označení materiálu a stavu		17 481.4				
Stav		po rozpouštěcím žhání				

(Pokrač.)

Nahrazuje ČSN 41 7481
z 23.10.1978

Účinnost od:
1.4.1983

27377

-- Vynechaný text --