


**Prášková metalurgia
SPEKANÁ OCEĽ 18 280**

Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Sintered steel 18 280

Skupina oceľ	Spekané ocele							
Chemické zloženie v hmotnostných %	Fe	C	Mn	Si	P	S	Cu	ostatné
	min. 97,71	max. 0,10	max. 0,40	max. 0,12	max. 0,035	max. 0,035	max. 1	max. 0,6
Trieda odpadu	ČSN 42 0030 - 001							
Výrobok	puzdrá so spekanéj ocele							
Spôsob výroby	lisovaním a spekaním kovového prášku							
Povrch	kovovo čistý							
Povrchová úprava	— bez povrchovej úpravy — podľa požiadavky odberateľa povrch oxidačne čiernený							
Rozmerová norma	ČSN 02 3481							
Technické dodávacie predpisy	ON 02 3408							
Označenie materiálu	18 280							
Charakteristické vlastnosti	pórovitý klzný materiál, ktorý po nasýtení olejom možno použiť ako samomazný							
Vhodnosť použitia	samomazné puzdrá na klzné uloženia							

Nahradzuje ČSN 41 8280
z 14.3.1973

Účinnosť od: 1.5.1992 27378

-- Vynechaný text --