


**SLINUTÝ KARBID 18 523
G3**

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Cemented carbide G3

Chemické složení inf.		WC	Co
		85	15
Označení	číselné	18 523	
	výrobce	G3	
Pevnost v ohybu $R_{\text{tz}35}$ inf.	MPa	min. 1570	
Hustota $\rho \cdot 10^{-3}$	kg/m ³	13,7 až 14,2	
Tvrdost na povrchu podle Rockwella	HRA	min. 85	
Mikrostruktura		α – střední, β – rovnoměrná	
Pórovitost		A06, B04, C108	
Koercivita	kA/m	min. 6,8	
Doporučené použití		Na břitové destičky příklepných vrtacích korunek pro vrtání ručními kladivy za ztížených podmínek a pro vrtání teleskopickými kladivy. Na břitové válečky, roubíky a destičky pro nože důlních dobývacích strojů a nástrojů pro rotační jádrové vrtání. Na velké složené raznice. Na vložky do nástrojů tabletovacích lisů.	

-- Vynechaný text --