


**SLINUTÝ KARBID 18 524
G4**

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Cemented carbide G4

Chemické složení inf.		WC	Co
%		80	20
Označení	číselné	18 524	
	výrobce	G4	
Pevnost v ohybu R_{tz}^{35} inf.	MPa	min. 2060	
Hustota $\rho \cdot 10^{-3}$	kg/m ³	13,3 až 13,8	
Tvrdost na povrchu podle Rockwella	HRA	min. 83	
Mikrostruktura		α – střední až hrubá, β – rovnoměrná	
Pórovitost		A06, C106, B04	
Koercivita		kA/m	
		min. 4,0	
Doporučené použití		Na vložky do zápustek k lisování šroubů a nýtů do velikosti M8 za studena. Na stříhací nože.	