



**TENKÉ PLECHY Z KONŠTRUKČNÝCH OCELÍ
TR. 10 A 11 VALCOVANÉ ZA STUDENA
Technické dodacie predpisy**

***ČSN 42 0117**

JK POV
137 5 - tabule
137 6 - zvitky

Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Cold-rolled sheets of carbon steels, class 10 and 11. Technical delivery requirements

Táto norma určuje výrobu, skúšanie a dodávanie tenkých plechov valcovaných za studena z konštrukčných ocelí tr. 10 a 11 (ďalej iba plechy).

Plechý sa dodávajú v tabuliach alebo vo zvitkoch, v hrúbkach 0,50 až 2,00 mm.

I. VŠEOBECNE

Použitie

1. Plechy dodávané podľa tejto normy sa bežne používajú v dodanom stave na výrobu konštrukčných dielcov plochých alebo tvarovaných za studena. Ich použitie sa riadi najmenšou hodnotou hranice sklzu, prípadne pevnosťou v ťahu alebo najmenším smerným polomerom ohýbania.

Tieto plechy nie sú vhodné na tvarovanie ťahaním.

Označovanie stavu a stupňa pretvárania

2. Plechy sa dodávajú rekryštalizačne žíhané s nasledujúcim žahkým prevalcovaním za studena - označenie.21 za číselnou značkou ocele v zmysle ČSN 42 0002.

Technické náležitosti objednávky

3. Technické údaje na predpisovanie objednávky a príklad objednávky sa uvádzajú v čl. 14 a 15 v

ČSN 42 6317.

4. až 6. na doplnky.

II. TECHNICKÉ POŽIADAVKY

Rozmery a hraničné odchýlky

7. Rozmery a ich hraničné odchýlky musia vyhovovať ČSN 42 6317.

Účinnosť od:
1.5.1976

03570

-- Vynechaný text --