



**VÝROBKY Z MAGNETICKY MĚKKÉ OCELI
12 014
Technické dodací předpisy**

ČSN 42 0248

JK 151, JK 136

JK 152

JK 132 - 134

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Products of magnetically soft steel 12.014. Technical delivery regulations

Tato norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání výrobků:

- a) pásů a pruhů válcovaných za studena (ČSN 42 5350)
- b) tyčí kruhových tažených za studena (ČSN 42 6510, ČSN 42 6511)
- c) tyčí kruhových loupaných (ČSN 42 6515)
- d) tyčí kruhových válcovaných za tepla (ON 42 5511, ČSN 42 5515)
- e) plechů tlustých válcovaných za tepla (ČSN 42 5310) (dále jen výrobky) válcovaných z magneticky měkké oceli 12 014 se zaručenými magnetickými vlastnostmi.

I. VŠEOBECNĚ

Označení ocelí

- 1.** Magneticky měkká ocel se označuje podle ČSN 42 0002.
- 2.** Magneticky měkká ocel 12 014 s odstupňovanou koercitivitou se označí:

Koercitivita A/m	Pásy a pruhy	Tyče	Tlusté plechy
max. 80	12 014.28 - 80		
max. 95	12 014.28 - 95	12 014.0 - 95	
max. 110	12 014.20 - 110 12 014.21 - 110	12 014.0 - 110*)	12 014.2 - 110
max. 125		12 014.0 - 125	

*) Třeba ještě rozlišit slovně „válcováno za tepla“ nebo „taženo za studena“.

Nahrazuje ČSN 42 0248
z 15.2.1971

Účinnost od:
1.1.1980

03584

-- Vynechaný text --