

DT 669. 721-422: : 620. 115. 8

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena; 4. 10. 1972

Zkoušení kovů

TYČE ODDĚLENÍ LITÉ DO PÍSKU PRO ZKOUŠKU TAHEM

Hořčík a slitiny hořčíku

ČSN 42 0333

Образцы литые отдельно в песке для испытания на растяжение. Магний и магниевые сплавы

Separately sand cast bars for

tensile test.

Magnesium and magnesium alloys

Tato norma platí pro tvar a rozměry zkušebních tyčí z hořčíku a ze slitin hořčíku lítých do písku pro zkoušku tahem podle ČSN 42 0310

Všeobecná ustanovení

- 1- Základní ustanovení pro zkušební tyče pro zkoušku tahem - viz ČSN 42 0311.
2. Pro úchytky tvaru zkušební tyče platí ČSN 42 0311.
3. Průměr zkušební tyče se měří s přesností 0, 1 mm.
4. Zkušební tyče jsou čistě odlité a neobrobené.
5. Pro hodnocení drsnosti povrchu platí ČSN 01 4456.

Technické požadavky

6. Tvar a rozměry odlité zkušební tyče jsou v PŘÍLOZE 1. Tato tyč se podrobí zkoušce tahem bez dalšího mechanického obrábění.
7. Volba tvaru zkušebního kusu je ponechána dohodě.
8. Informativní tvar a rozměry odlitku zkušebního kusu včetně vtokové soustavy jsou uvedeny v PŘÍLOZE 2.
9. Forma se zhotoví ze stejného formovacího materiálu jako forma na odlitek.
10. V místech, vytvářejících tvar zkušební tyče, se nesmí používat prostředků pro urychlené chladnutí.
11. V technických podkladech se zkušební tyče označují první doplňkovou číslicí. 1 za číslem této normy.

Účinnost od: 1. 1. 1974

03599