

NÍZKOTAVITELNÉ SLITINY Z NEŽELEZNÝCH KOVO Technické dodací předpisy a rozměry

ČSN 42 1388

Сплавы нежелезные низкоплавные. Технические требования и сортамент

Non Ferrous Low Fusing Alloys. Technical Delivery Code and Dimens-

Tato norma platí pro nízkotavitelné slitiny z neželezných kovů, lité ve tvaru tyčí, jejichž charakteristickou složkou je vizmut.

I. VŠEOBECNĚ

1. Nízkotavitelnou slitinou se rozumí nízkotavitelný kov s teplotou tavení pod 230 °C s dobrou zalévací schopností a pravidelnou roztažností a smrštivostí, který se používá jako zalévací slitina nebo slouží k vytvoření pájeného spoje kovů stejného nebo různého chemického složení.

Technické náležitosti objednávky

2. V objednávce má být uvedeno:

- a) množství (hmotnost) v kg,
- b) název: nízkotavitelná slitina,
- c) číselné označení materiálového listu,
- d) číselné označení této normy s doplňkovou číslicí označující způsob dodávání,
- e) zvláštní ujednání. 3 až 5 na doplňky.

II. TECHNICKÉ POŽADAVKY

Materiál

6. Přehled normalizovaných druhů nízkotavitelných slitin je uveden v tabulce 1.

Nahrazuje ČSN 42 1388 ze dne 29. 12. 1957

Účinnost od: 1. 8. 1978

03727