

DT 669. 162. 275. 124. 2 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 28. 7. 1971

## SLÉVÁRENSKÉ SUROVÉ ŽELEZO

Chemické složení

ČSN 42 2115

Ж 123 022

Чугун литейный. Химический состав

Foundry Pig Iron. Chemical Composition

Tato norma platí pro chemické složení slévárenského surového železa, dodávaného v houskách.

Označení jakosti	Chemické složení %				
	Si	Mn	P	S шаж.	Cr max.
42 2115. 01 42 2115. 02 42 2115. 04 42 2115. 05	přes 3, 25	0, 40 až 0, 80 0, 81 až 1, 30	0, 23 až 0, 40 0, 41 až 0, 70 0, 23 až 0, 40 0, 41 až 0, 70	0, 030	0, 20
42 2115. 11 42 2115. 12 42 2115. 14 42 2115. 15	2, 76 až 3, 25	0, 40 až 0, 80 0, 81 až 1, 30	0, 23 až 0, 40 0, 41 až 0, 70 0, 23 až 0, 40 0, 41 až 0, 70	0, 030	0, 20
42 2115. 21 42 2115. 22 42 2115. 24 ! 42 2115. 25	2, 26 až 2, 75	0, 40 až 0, 80 0, 81 až 1, 30	0, 23 až 0, 40 0, 41 až 0, 70 0, 23 až 0, 40 0, 41 až 0, 70	0, 040	0, 20
42 2115. 31 42 2115. 32 42 2115. 34 42 2115. 35	1, 76 až 2, 25	0, 40 až 0, 80 0, 81 až 1, 30	0, 23 až 0, 40 0, 41 až 0, 70 0, 23 až 0, 40 0, 41 až 0, 70	0, 050	0, 20
42 2115. 41 42 2115. 42 42 2115. 44 42 2115. 45	1, 25 až 1, 75	0, 40 až 0, 80 0, 81 až 1, 30	0, 23 až 0, 40 0, 41 až 0, 70 0, 23 až 0, 40 0, 41 až 0, 70	0, 060	0, 20

Nahrazuje ČSN 42 2115 z 27. 6. 1962

Účinnost od:

1. 4. 1972

03737