

MDT 669. 141. 25

669. 14. 018. 62 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

Schválena: 14. 11. 1975

OCEL NA ODLITKY 42 2633 uhlíková

ČSN 42 2633

JK 162 1

Сталь углеродистая 42 2633 для отливок

Carbon Steel 42 2633 for Castings

Skupina materiálů podle ČSN 42 0006		2: Se zaručenou svařitelností 6: Pro vyšší teploty					
Třída odpadu podle ČSN 42 0030		001					
Chemické složení % (rozbor tavby)	Způsob výroby	C	Mn	Si			
		0, 10 až 0, 18	0, 50 až 0, 90	0, 20 až 0, 50			
	M, E	P max.	S max.	P + S max.	Cr max.	Ni max.	Cu max. Cr + Ni + Cu max.
		0, 040	0, 040	0, 070	0, 30	0, 40	0, 30 0, 90
Technické dodací předpisy		ČSN 42 1261					
Označení materiálu a stavu			42 2633. 1			42 2633. 5 1)	
Stav		normalizačně žíhaný			normalizačně žíhaný a popouštěný 1)		
Nejnižší mez kluzu δ_{kt} nebo mez 0, 2 $\delta_{0, 2}$		MPa	200				
Pevnost v tahu δ_{pt}		MPa	400 až 550				
Nejnižší tažnost δ_5		%	25				
Nejnižší kontrakce Ψ		%	40				
Nejnižší vrubová houževnatost R3		J/cm ²	70				
Tvrdost podle Brinella HB		115 až 160					
Úhel ohybu α a průměr trnu D při zkoušce lámavosti podle ČSN 42 0401 t = tloušťka tyče (mm)	α	180°					
	D	2 t					
Svařitelnost podle ČSN 05 1310 pro tloušťku (mm)	do 25	zaručená					
	nad 25	zaručená podmíněná ²⁾					
Doporučené teploty pro tepelné zpracování							
Způsob		Teplota °C			Postup		

Normalizační žíhání	940 až 970	volně ochlazovat na vzduchu
Popouštění	620 až 670	pec, vzduch
Žíhání ke snížení pnutí	600 až 650	pec, vzduch
1 MPa = 1 N/mm ²		(Pokrač.)

Nahrazuje ČSN 42 2633 z 26. 10. 1966

Účinnost od: 1. 6. 1977

03751