

MDT 669. 141. 25 669. 14. 018. 2 669. 14. 018. 8  
Schválena: 19. 12. 1973

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

OCEL NA ODLITKY 42 2953 Cr-Ni

\* ČSN 42 2953

JK 162 3

Cr-Ni сталь 42 2953 для отливок

Cr-Ni Steel 42 2953 for Castings

Skupina materiálů podle ČSN 42 0006			3: Pro vyšší tlaky a namáhání 9: Korozivzdorné							
Třída odpadu podle ČSN 42 0030		057								
Chemické složení % (rozbor tavby)	Způsob výroby	C max.	Mn max.	Si max.	Cr	Ni	P max.	S max.	P + S max.	
	E	0, 12	2, 00	1, 20	20, 0 až 22, 0	4, 50 až 6, 00	0, 045	0, 035	0, 070	
Technické dodací předpisy		ČSN 42 1261								
Označení materiálu a stavu		42 2953. 4								
Stav		po rozpouštěcím ž					íhání			
Nejmenší mez 0, 2 $\sigma_0, 2$	N/mm <sup>2</sup>	345								
Pevnost v tahu $\sigma_{Pt}$	N/mm <sup>2</sup>	560 až 760								
Nejmenší tažnost $\delta_5$	%	22								
Nejmenší kontrakce $\psi$	%	20								
Nejmenší vrubová houževnatost R3	J/cm <sup>2</sup>	60								
Tvrdost podle Brinella HB		180 až 250								
Svařitelnost podle ČSN 05 1310		zaručená 1)								
Doporučené teploty pro tepelné zpracování										
Způsob		Teplota °C					Postup			
Rozpouštěcí žíhání		1 000 až 1 050					voda, vzduch 2)			
1 N/mm <sup>2</sup> = 1 MPa							(Pokrač. )			

Nahrazuje ČSN 42 2953 z 5. 6. 1963

Účinnost od: 1. 10. 1975

03804