



TVRDÝ CÍN Sn Sb 2,5

ČSN 42 3648

JK 191 3

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Alloy Sn Sb 2,5

Chemické složení %	Slitinové prvky	Sb		Sn	
	Dovolený obsah doprovodných prvků nejvýše	1,9 až 3,1		zbytek	
		Pb	Cu		celkem
		0,5	0,05		0,6
Třída odpadu		ČSN 42 1331 – 621			
Výrobní tvar		Pásky, folie a dráty			
Provedení		Válcováno za studena, průtlačně lisováno			
Rozměrová norma		ČSN 42 8324, ČSN 42 8351 a ČSN 42 8422			
Technické dodací předpisy		ČSN 42 1360 a ČSN 42 1362			
Číselné označení materiálu		42 3648			
Informativní hodnoty	Měrná hmotnost kg.dm ⁻³	7,28			
	Bod tavení °C	238			

DODATEK

Souvisící čs. normy

ČSN 42 1331 Odpad neželezných kovů

ČSN 42 1360 Pásky z cínu a slitin cínu. Technické dodací předpisy.

ČSN 42 1362 Dráty kruhové z cínu. Technické dodací předpisy.

DODATEK

Souvisící čs. normy

ČSN 42 1331 Odpad neželezných kovů

ČSN 42 1360 Pásky z cínu a slitin cínu. Technické dodací předpisy.

ČSN 42 1362 Dráty kruhové z cínu. Technické dodací předpisy.

Nahrazuje ČSN 42 3648
ze 7.11.1956

Účinnost od
1.4.1978

03863

-- Vynechaný text --