

MDT 669. 2/8

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 12. 8. 1977

NÍZKOTAVITELNÉ SLITINY Z NEŽELEZNÝCH KOVO SLITINA Pb78Bi16Sb

ČSN 42 3741

JK

Сплав Pb78Bi16Sb

Pb78Bi16Sb Alloy

Chemické složení		Slitinové prvky	Pb	Bi	Sb
			77 až 79	15 až 17	zbytek
%		Dovolený obsah doprovodných prvků max.	1, 5		
Informativní hodnoty	Fyzikální vlastnosti	Měrná hmotnost kg/dm ³ P	10, 63		
		Teplota °C	liquidu	208	
	solidu		204		
	Pracovní teplota °C		280 až 300		
Výrobek			lité tyče		
Technické dodací předpisy a rozměry			ČSN 42 1388		
Označení materiálu			42, 3741		
Použití			zalévací slitina a pájka		
Poznámka			dřívější označení Plumbia 8		

Nahrazuje ČSN 42 3741 ze dne 29. 12. 1957

Účinnost od: 1. 8. 1978

03879