

MDT 669. 2/8

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 12. 8. 1977

NÍZKOTAVITELNÉ SLITINY Z NEŽELEZNÝCH KOVO SLITINA Pb78Bi12Sb

ČSN 42 3742

JK

Сплав Pb78Bi12Sb

Pb78Bi12Sb Alloy

Chemické složení		Slitinové prvky	Pb	Bi	Sb
			77 až 79	11 až 13	zbytek
%		Dovolený obsah doprovodných prvků max.	1, 5		
Informativní hodnoty	Fyzikální vlastnosti	Měrná hmotnost kg/dm ³ ρ	11, 11		
		Teplota °C	liquidu	212	
	solidu		208		
	Pracovní teplota	°C	280 až 300		
Výrobek			lité tyče		
Technické dodací předpisy a rozměry			ČSN 42 1388		
Označení materiálu			423742		
Použití			zalévací slitina a pájka		
Poznámka			dřívější označení Plumbia 7		

Nahrazuje ČSN 42 3742 ze dne 29. 12. 1957

Účinnost od: 1. 8. 1978

03880