

SLITINA ZLATO-STŘÍBRO-MĚĎ Au58, 5 Ag32 Cu (ryzost 585/1000 Au)

ČSN 42 3846

1958 2112

JK 1958 2312

1958 4112

Сплав золото-серебро-медь Au58, 5 Ag32 Cu

Gold-silver-copper alloy. Au58, 5 Ag32 Cu

Chemické složení %	Slitinové prvky	Au	Ag	Cu		
		58, 5 až 58, 7	31, 5 až 32, 5	zbytek		
	Doprovodné prvky	Fe	Bi	Sb	Pb	celkem
		0, 15	0, 005	0, 005	0, 005	0, 25
Fyzikální vlastnosti	Měrná hmotnost kg/dm ³ inf.	13, 92				
	Tep- liquidu lota °C	930				
	inf. solidu	855				
Výrobní tvar:	rozměry v mm plech: tloušťka 1, 0 pruhy: 27x2, 5; 65x0, 8; 71x2, 2; 45x2 válcovaný drát: 7, 5x7, 5; 6x6; 5x5; 3x3 tažený drát: 0 0, 45; 0, 50; 0, 601); 0, 63; 0, 701); 0, 71; 0, 851; 0, 90; 1, 0					
Výrobek	plechy, pruhy	dráty				
Provedení	válcováno za studena	válcováno za studena	taženo za studena			
Technické dodací předpisy	ČSN 42 1396	ČSN 42 1392	ČSN 42 1392			
Číselné označení materiálu podle ČSN 42 0055	42 3846. 17	42 3846. 10	42 3846. 30			
Stav materiálu	1/4 tvrdý	měkký	tvrdý			
Tvrdost podle Vickerse HV10	130 až 175					
Pevnost v tahu Rm MPa inf.		max. 608	min. 745			
Nejnižší tažnost pro měřenou délku L0 = 200 mm % inf.	-	20	1			
Použití	Převážně pro výrobu klenotů.					
1) Nedoporučované průměry						

Účinnost od: 1. 6. 1978

03896