

MDT 669. 2/8

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 12. 8. 1977

NÍZKOTAVITELNÉ SLITINY Z NEŽELEZNÝCH KOVO SLITINA Bi8Sn57Pb

ČSN 42 3982

JK 181 756 201

Сплав Bi8Sn57Pb

Bi8Sn57Pb Alloy

Chemické složení		Slitinové prvky		Bi	Sn	Pb
%				6, 5 až 8, 5	56, 5 až 58, 5	zbytek
		Dovolený obsah doprovodných prvku max.		1, 5		
Informativní hodnoty	Fyzikální vlastnosti	Měrná hmotnost kg/dm3 P		8, 52		
		Teplota °C	liquidu	157		
			solidu	151		
		Pracovní teplota ° C			220 až 240	
Výrobek				lité tyče		
Technické dodací předpisy a rozměry				ČSN 42 1388		
Označení materiálu				42 3982		
Použití				zalévací slitina		
Poznámka				dřívější označení Stabia 1		

Nahrazuje ČSN 42 3982 z 29. 12. 1957

Účinnost od: 1. 8. 1978

03912