

MDT 669. 2/8

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 12. 8. 1977

NÍZKOTAVITELNÉ SLITINY Z NEŽELEZNÝCH KOVO SLITINA Bi13Sn50Pb

ČSN 42 3984

JK 181 756 203

Сплав Bi13Sn50Pb

Bi13Sn50Pb Alloy

Chemické složení		Bi	Sn	Pb
%	Slitinové i prvky	12 až 14	49 až 51	zbytek I
	Dovolený obsah doprovodných prvků max.	1, 5		
Informativní hodnoty	Fyzikální vlastnosti	Měrná hmotnost kg/dm ³	8, 80	
		Teplota °C	liquidu	164
	solidu		158	
	Pracovní teplota °C	220 až 250		
Výrobek		lité tyče		
Technické dodací předpisy a rozměry		ČSN 42 1388		
Označení materiálu		42 3984		
Použití		zalévací slitina		
Poznámka		dřívější označení Stabia 3		

Nahrazuje ČSN 42 3984 z 29. 12. 1957

Účinnost od: 1. 8. 1978

03913