

MDT 669. 2/8

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 12. 8. 1977

NÍZKOTAVITELNÉ SLITINY Z NEŽELEZNÝCH KOVO SLITINA Bi50Sn25Pb

ČSN 42 3991

JK 181 756 405

Сплав Bi50Sn25Pb

Bi50Sn25Pb Alloy

Chemické složení		Slitinové prvky		Bi	Sn	Pb	
				49 až 51	24 až 26	zbytek	
%		Dovolený obsah doprovodných prvků max.				1, 5	
Informativní hodnoty		Měrná hmotnost 9	kg/dm3			9, 40	
	Fyzikální vlastnosti	Teplota	liquidu			96	
		°C	solidu			92	
	Pracovní teplota		°C			155 až 175	
Výrobek						lité tyče	
Technické dodací předpisy a rozměry						ČSN 42 1388	
Označení materiálu						42 3991	
Použití					slitina pro tavné pojistky		
Poznámka					dřívější označení Roseův kov		

Nahrazuje ČSN 42 3991 z 29. 12. 1978

Účinnost od: 1. 8. 1978

03917