

PLECHY OCELOVÉ jednostranně plátované ocelmi tř. 17 Tloušťky 6 až 50 mm Rozměry

ČSN 42 5318

JK

(кислотостойкая и жароупорная) горячехолодным плакированием сталями класса 17 Сталь листовая углеродистая с одностоканная, толщиной 6 - 50 мм. Сортамент.

Hot rolled sheets of carbon steels clad with steels of class 17 (corrosion and heat resisting steels) unilaterally. Thickness 6 to 50 mm. Dimensions.

Tato norma platí pro rozměry a objednávání plechů ocelových jednostranně plátovaných ocelmi třídy 17, tloušťky 6 až 50 mm, vyráběných tlakovým svářením, naválcováním za tepla.

Technické dodací předpisy - viz ČSN 42 0214.

Označení

1. V označení plátovaného plechu se uvede:

a) Název: plátovaný plech

b) Rozměry: celková tloušťka / tloušťka plátovací vrstvy X šířka

X délka

c) Číslo této rozměrové normy: s první doplňkovou číslicí vyjadřující jakost povrchu - viz ČSN 42 0214, čl. 10 tab. 3

d) Číselná značka oceli: základního materiálu s první doplňkovou číslicí vyjadřující stav oceli / číselná značka plátovacího materiálu

e) Číslo normy technických dodacích předpisů: s první doplňkovou

číslicí vyjadřující způsob přejímání a druhou doplňkovou číslicí určující výběr zkoušek.

Příklad označení

Plátovaný plech celkové tloušťky 30 mm s plátovací vrstvou 4 mm šířky 2000 mm, délky 7000 mm s povrchem obíjeným z oceli 11 418 /17 247, normalizačně žíhaný, s přejímáním zástupcem objednavatele,

Nahrazuje ČSN 42 5318 ze 4. 11. 1964

Účinnost od: 1. 1. 1977

03945