

MDT 621. 74. 043. 2. 001. 1 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 17. 3. 1981

ODLITKY TLAKOVÉ ZÁSADY PRO NAVRHOVÁNÍ

ČSN 429671

PCSN 40-79

JK 202x8 JK 204x8

Литъе под давлением. Указания по проектированию

Construction of die castings. Instructions

Touto normou se zavádí PCSN 40-79 Odlitky tlakové. Zásady pro navrhování jako československá státní norma.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi oběma státy se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma PCSN.

Čs. norma je doplněna o čl. 01 platný pouze v ČSSR.

01. Tloušťky stěn

V ČSSR se odlitky rozdělují též podle plochy odlitku v dělicí ploše formy a pak je tab. 1 v PCSN možno nahradit následující tabulkou.

Velikost plochy odlitku v dělicí ploše formy v cm ²	Doporučená průměrná tloušťka stěn odlitků v mm		
	druh slitiny		
	Zn, Sn, Pb	Al, Mg	Cu
malé odlitky do 100	do 1, 6	do 2	2, 5
střední odlitky do 400	do 2	do 2, 5	3
velké odlitky nad 400	do 2, 5	do 3	3, 5

Účinnost od: 1. 1. 1982

04043