



**POZINKOVANÉ OCEĽOVÉ PLECHY
VALCOVANÉ ZA STUDENA
Technické dodávacie predpisy**

ČSN 42 0115

JK POV
138 111

Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Hot-dip zinc coated cold rolled steel sheet and coil. Technical delivery requirements

Táto norma platí pre vožbu základného materiálu, technické požiadavky, preverovanie, dodávanie, balenie a dopravu ocežových plechov hrúbky 0,55 až 1,50mm valcovaných za studena, obojstranne pozinkovaných v tavenine kontinuálnym procesom a dodávaných v tabuliach alebo vo zvitkoch.

I. VŠEOBECNE

Použitie

1. Pozinkované plechy sú vhodné na použitie v tých prípadoch, keď odolnosť proti korózii má prvoradý význam, ako napr.: stavebné prvky - strešné krytiny a obvodové plášte stavieb, odkvapové žžaby a odkvapové rúry, priemyselné obaly a strojové tvarové súčiastky.

Základný materiál

2. Pozinkované plechy sa vyrábajú z ocežových plechov valcovaných za studena v týchto akostiach:

a) Plechy dodávané bežne:

aa) na všeobecné ciele:

10 004.20

11 331.20

ab) na konštrukčné ciele:

11 373.20

b) Plechy dodávané po dohode s dodávateľom:

11 321.20

11 305.20

11 343.20

Nahrádza ČSN 42 0115
z 22.11.1972

Účinnosť od:
1.1.1983

27418

-- Vynechaný text --