



PLECHY OCELOVÉ POOLOVĚNÉ
Technické dodací předpisy

ČSN 42 0131

JK 138

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Longterne sheets. Technical delivery requirements

Tato norma platí pro zkoušení, prověřování, dodávání, výběr značek, balení a dopravu ocelových plechů tloušťky 0,60 až 2,00 mm, válcovaných za tepla, oboustranně poolověných v tavenině.

Rozměry viz ČSN 42 5331.

I. VŠEOBECNĚ

1. Rozdělení a číselné označení ocelí - viz ČSN 42 0002.

Užití

2. Poolověné plechy jsou vhodné k použití zejména pro výrobky, které jsou vystaveny chemickým vlivům, jako např. pro výrobu nádrží na benzin, plynoměrů, obkládacích plechů a podobně.

II. TECHNICKÉ POŽADAVKY

Způsob výroby

3. Poolověné plechy se vyrábějí oboustranně poolověné ponořováním tabulí plechů v roztavené slitině olovo-antimon.

4. Pro poolovění se používá slitiny olovo a antimon značky Pb-Sb 9 podle příslušné technické normy.

Základní materiál

5. Poolověné plechy se vyrábějí z plechů válcovaných za tepla značek:

10.004.2 podle ČSN 41 0004

11 320.3 podle ČSN 411320

11 300.5 podle ČSN 411300

11 330.3 podle ČSN 411330

Nahrazuje ČSN 42 0131
z 28.9.1959

Účinnost od:
1.2.1982

27421

-- Vynechaný text --