

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin

ANTIMON

Stanovení obsahu zinku metodou polarografickou a metodou atomové absorpce

ČSN 42 0645 část 8

Сурьма. Полярографический и атомно-абсорбционный методы определения содержания цинка

Antimony. Determination of zinc by the Polarographie method and atomic absorption method

Tato část normy předepisuje stanovení obsahu zinku v antimonu polarografickou metodou a metodou atomové absorpce od 0, 005 do 0, 05 %.

Při provádění rozboru musí být dodrženy všeobecné požadavky stanovené v ČSN 42 0602.

1. METODA POLAROGRAFICKÁ

1. 1. Podstata metody

Metoda je založena na rozpuštění vzorku v kyselině chlorovodíkové za přídavku peroxidu vodíku a na polarografickém stanovení zinku z amoniakálního prostředí za přítomnosti siřičitanu sodného v oboru potenciálů od 0 do minus 1, 4 V.

1. 2. Přístroj Polarograf s příslušenstvím

1. 3. Chemikálie a roztoky

1. 3. 1. Kyselina chlorovodíková, $\rho = 1, 19 \text{ g/cm}^3$ a roztoky (1+1) a (1+5)

1. 3. 2. Peroxid vodíku, roztok 30%

1. 3. 3. Amoniak, $\rho = 0, 91 \text{ g/cm}^3$, roztok (1+1)

1. 3. 4. Želatina, roztok 5 g/dm³

1. 3. 5. Siřičitan sodný, nasycený roztok, čerstvě připravený

Účinnost od: 1. 1. 1988

27702