

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 669.24

Duben 1992

ČSN 42 3420



NIKL TVÁŘENÝ 42 3420
Ni92,0

Wrought nickel Ni92,0

Nickel corroyé Ni92,0

Geformtes Nickel Ni92,0

Chemické složení	%	Ni							
		min. 92,0							
		Mn	Fe	Cu	Si	Al	Mg	ostatní	celkem
	max.	3,5	3,0	2,0	0,5	0,15	0,1	0,5	8,0
Třída odpadu		713							
Výrobek		dráty							
Provedení		taženo za studena							
Rozměrová norma		ČSN 42 8430							
Technické dodací předpisy		ČSN 42 1334							
Číselné označení materiálu		42 3420.10							
Stav výrobku		měkký							
Jakost		obchodní							
Rozměrové vymezení, průměr	mm	2 až 5							
Pevnost v tahu R_m	MPa	(590)							
Nejnižší tažnost A_{200}	%	(20)							
Hustota	kg/dm ³	(8,8)							
Použití		na jádra obalených elektrod pro svařování šedé litiny za studena							

Hodnoty uvedené v závorkách jsou informativní.

Federální úřad pro normalizaci a měření

27980

-- Vynechaný text --