

**SLITINA HLINÍKU K LEGOVÁNÍ 42 4595
AlFe10****ČSN 42 4595**

JK 184 35

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Alloying alloy AlFe10

Chemické složení	Legovací prvky	Fe			
		9,00 až 11,00			
	Doprovodné prvky max.	Si	Cu	Zn + Mg + Mn	celkem
		0,40	0,20	0,40	0,90
Třída odpadu podle ČSN 42 1331		826			
Barevné označení podle ČSN 42 1407		základní: modrá vedlejší: —			
Výrobek		housky			
Technické dodací předpisy		ČSN 42 1481			
Číselné označení materiálu		42 4595			
Použití		legovací slitina			

ON 42 4595
z 20.4.1962Účinnost od:
1.11.1988

28044

-- Vynechaný text --