


SLITINA HLINÍKU K LEGOVÁNÍ 42 4596
AlFe10(Mg)
ČSN 42 4596

JK 184 33

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Alloying alloy AlFe10 (Mg)

Chemické složení	Legovací prvky	Fe			
		9,00 až 11,00			
	Doprovodné prvky max.	Si	Cu	Zn	Pb
		0,50	0,20	0,30	0,10
		Mg	Ni	Mn	celkem
		1,00	0,30	0,30	2,50
Třída odpadu podle ČSN 42 1331		826			
Barevné označení podle ČSN 42 1407		základní: modrá vedlejší: —			
Výrobek		housky			
Technické dodací předpisy		ČSN 42 1481			
Číselné označení materiálu		42 4596			
Použití		legovací slitina			

 ON 42 4596
 z 20.4.1962

 Účinnost od:
 1.11.1988

28045

-- Vynechaný text --