



**TENKÉ PLECHY
Z NELEGOVANÝCH OCELÍ ZVÝŠENEJ
AKOSTI VALCOVANÉ ZA STUDENA NA
LISOVANIE ZA STUDENA
Rozmery**

ČSN 42 6312*

JK 137 114

Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Cold rolled steel sheets deep drawing quality. Dimensions.

Tejto norme sú zapracované údaje z ST SEV 1968-79 Tenké ocežové plechy valcované za studena. Rozmery.

V zmluvne právnych vzťahoch pri hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráci medzi štátmi, ktoré normu RVHP schválili, sa používa (v odvolávkach, citáciach a odkazoch) priamo norma RVHP.

Ustanovenia súhlasné s normou RVHP sú na boku označené čiarou.

Táto norma platí pre rozmery a objednávanie tenkých plechov valcovaných za studena z ocelí k miernemu alebo hlbokému ťahaniu.

Plechý sa dodávajú v tabuliach alebo vo zvitkoch v hrúbkách 0.18 až 2.80 mm, pritom v ČSSR v hrúbkách 0.20 až 2.00 mm.

Technické dodacie predpisy - pozri ČSN 42 0127.

Označenie

1. V označení plechov sa uvedie:

a) *názov:*

plech v tabuliach alebo

plech vo zvitkoch,

b) *rozмеры:*

hrúbka x šírka x dĺžka v mm - pri tabuli,

hrúbka x šírka v mm - pri zvitku,

c) *číslo tejto rozmerové normy* s prvou doplnkovou číslicou označujúcou akosť povrchu (pozri čl. 13 ČSN 42 0127) a s druhou doplnkovou číslicou označujúcou stav povrchu (pozri čl. 17 ČSN 42 0127),

d) *číselná značka ocele* s prvou doplnkovou číslicou vyjadrujúcou stav materiálu a s druhou doplnkovou číslicou stupeň pretvárania za studena (pozri čl. 4 ČSN 42 0127),

e) *číslo normy technických dodacích predpisov* s prvou doplnkovou číslicou vyjadrujúcou spôsob dodávania (pozri čl. 61 ČSN 42 0127) a s druhou doplnkovou číslicou vyjadrujúcou výber skúšok (pozri čl. 62 ČSN 42 0127).

Nahrádza ČSN 42 6312
z 9.11.1973

Účinnosť od:
1.1.1983

28089

-- Vynechaný text --