



**TAŽENÉ OCELOVÉ DRÁTY KRUHOVÉHO  
A PLOCHÉHO PRŮŘEZU, ŠICÍ**

**ČSN 42 6427**

JK 156 6

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Round and flat steel wire for stitching

Tato norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání ocelových drátů z nízkouhlíkových a ušlechtilých uhlíkových ocelí, za studena tažených, kruhového a plochého průřezu, používaných k šití, spínání, napínání apod. (dále jen drát).

## I. VŠEOBECNĚ

### Technické náležitosti objednávky

1. V objednávce musí být uvedeny tyto základní údaje:

- a) *množství*: hmotnost v kg
- b) *název výrobku* ocelový drát šicí
- c) *jmenovitý průměr (rozměr)* mm
- d) *svitky o hmotnosti* 1, 2, 4 kg, výrobní hmotnost
- e) *značka a číslo této normy* s první doplňkovou číslicí vyjadřující pevnost drátu v tahu (viz tab. 1) a s druhou doplňkovou číslicí, vyjadřující úpravu povrchu drátu (viz tab. 2).

Příklad objednávky

1 000 kg ocelový drát šicí, 0,45 x 0,75, 4 kg, ČSN 42 6427.34

Tab. 1. PEVNOST DRÁTŮ V TAHU

První doplňková číslice	Pevnost v tahu v MPa
. 1 +	290 až 490
. 2 +	390 až 590
. 3 +	590 až 780
. 4 +	690 až 880
. 5 +	880 až 1080
. 9 +	podle dohody

Nahrazuje ČSN 42 6427  
z 11.3.1970

Účinnost od:  
1.8.1985

28095

---

-- Vynechaný text --