


STŘÍBRO 42 3830
Ag 99,9

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Silver Ag 99,9

Chemické složení	%	min.	Ag					
			99,9					
	max.		Bi	Cu	Fe	Pb	Sb	ostatní celkem
			0,002	0,015	0,035	0,003	0,002	0,043 0,1
Výrobek			plechy, pásy, pruhy, anody			dráty		
Provedení			válcováno za studena			taženo za studena		
Rozměrová norma			ČSN 42 8383			ČSN 42 8483		
Technické dodací předpisy			ČSN 42 1393			ČSN 42 1394		
Číselné označení materiálu			42 3830.11	42 3830.30	42 3830.11	42 3830.30		
Stav výrobku			měkký	tvrdý	měkký	tvrdý		
Jakost			zaručená	obchodní	zaručená	obchodní		
Pevnost v tahu R_m	MPa		(max. 200)	(min. 330)	max. 200	(min. 330)		
Nejnižší tažnost %	A_5		(35)	(2)	-			
	A_{200}				35	(2)		
Tvrdost podle Vickerse HV 5			max. 60					

Hodnoty uvedené v závorce jsou informativní

Nahrazuje ČSN 42 3830
z 30.11.1976

Účinnost od:
1.4.1991

33274

-- Vynechaný text --