

# ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.040.99; 25.220.60

**2004**

**Prosinec**

	Ocelové trubky a tvarovky pro potrubí uložená v zemi nebo ve vodě - Vnější nátěrové epoxidové a modifikované epoxidové povlaky	ČSN EN 10289  42 1011
---	--	--------------------------------

Steel tubes and fittings for onshore and offshore pipelines - External liquid applied epoxy and epoxy-modified coatings

Tubes et raccords en acier pour canalisations enterrées et immergées - Revêtements externes en résine époxyde ou époxyde modifiée appliquée à l'état liquide

Stahlrohre und Formstücke für On- und Offshoreverlegte Rohrleitungen - Umhüllung (Außenbeschichtung) mit Epoxi- und epoxi-modifizierten Materialien

Tato česká norma je českou verzí evropské normy EN 10289:2002. Evropská norma EN 10289:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 10289:2002. The European Standard EN 10289:2002 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN 10 289 (42 1011) z března 2003.

## Národní předmluva

### Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 10289:2002 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 10289 z března 2003 převzala EN 10289:2002 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

### Citované normy

EN 10021 zavedena v ČSN EN 10021 (42 0905) Všeobecné technické dodací podmínky pro ocel a ocelové výrobky

EN 24624 zavedena v ČSN EN 24624 (67 3077) Nátěrové hmoty. Odtrhová zkouška přilnavosti, zrušena a nahrazena EN ISO 4624 zavedenou v ČSN EN ISO 4624 (67 3077) Nátěrové hmoty. Odtrhová zkouška přilnavosti

EN ISO 868 zavedena v ČSN EN ISO 868 (64 0624) Plasty a ebonit - Stanovení tvrdosti vtlačováním hrotu tvrdoměru (tvrdost Shore)

EN ISO 2808 zavedena v ČSN EN ISO 2808 (67 3061) Nátěrové hmoty - Stanovení tloušťky nátěru

EN ISO 8501-1 zavedena v ČSN EN ISO 8501-1 (03 8221) Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 1: Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků

ISO 2815 zavedena v ČSN EN ISO 2815 (67 3072) Nátěrové hmoty - Buchholzova vrypová zkouška

### Upozornění na národní poznámky

V článku 7.7 byla vložena informativní národní poznámka.

### Vypracování normy

Zpracovatel: GAS,s.r.o., Praha, DIČ: CZ 61506192, Ing. Helena Davidová, Ing. Zdeněk Přibyla

Technická normalizační komise: TNK 32 - Ochrana proti korozii

Pracovník Českého normalizačního institutu: Markéta Kuntová

EVROPSKÁ NORMA  
EUROPEAN STANDARD  
NORME EUROPÉENNE  
EUROPÄISCHE NORM

EN 10289  
Duben 2002

Ocelové trubky a tvarovky pro potrubí uložená v zemi nebo ve vodě -  
Vnější nátěrové epoxidové a modifikované epoxidové povlaky  
Steel tubes and fittings for onshore and offshore pipelines -  
External liquid applied epoxy and epoxy-modified coatings

Tubes et raccords en acier pour canalisations enterrées et immergées - Revêtements externes en résine époxyde ou époxyde modifiée appliquée à l'état liquide      Stahlrohre und Formstücke für On- und Offshoreverlegte Rohrleitungen - Umhüllung (Außenbeschichtung) mit Epoxi- und epoxi-modifizierten Materialien

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-04-11.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.  
Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídícímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.

## CEN

**Evropský výbor pro normalizaci**

**European Committee for Standardization**

**Comité Européen de Normalisation**

**Europäisches Komitee für Normung**

**Řídící centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel**

© 2002 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmkoli prostředky

Ref. č. EN 10289:2002 E

jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva

..... 7

**1** Předmět

normy	8
<b>2</b> Normativní odkazy	8
<b>3</b> Termíny, definice a značky	9
<b>3.1</b> Termíny a definice	9
<b>3.2</b> Značky	9
4 Nátěrové materiály	9
<b>4.1</b> Všeobecně	9
<b>4.2</b> Technická specifikace	9
<b>4.3</b> Balení	11
<b>4.4</b> Zajištění jakosti	11
<b>5</b> Informace dodané odběratelem	11
<b>5.1</b> Povinné	11
<b>5.2</b> Informace vyžádané odběratelem	12

<b>6</b>	Aplikace povlaku	12
<b>6.1</b>	Příprava povrchu	12
<b>6.2</b>	Složení povlaku	13
<b>7</b>	Požadavky na aplikovaný povlak	14
<b>7.1</b>	Všeobecně	
.	14	
<b>7.2</b>	Nejmenší tloušťka suchého povlaku	14
<b>7.3</b>	Tvrdost Shore „D“	14
<b>7.4</b>	Vzhled a stejnoměrnost	14
<b>7.5</b>	Odstanění povlaku na koncích	15
<b>7.6</b>	Bezporéznost	
15		
<b>7.7</b>	Rázová odolnost	15
<b>7.8</b>	Zkouška přilnavosti - odolnost vůči odstranění	15
<b>7.9</b>	Zkouška přilnavosti - odtrhová metoda	15
<b>7.10</b>	Odolnost vůči ztrátě přilnavosti vlivem katodické ochrany	15
<b>7.11</b>	Průměrný elektrický izolační	

odpor.....	16
<b>7.12</b> Zkouška přilnavosti po ponoření ve vodovodní vodě.....	16
<b>7.13</b> Odolnost vůči zatlačování.....	16
<b>7.14</b> Tepelné stárnutí	16
<b>7.15</b> Infračervený test.....	16
<b>8</b> Kontrola	17
<b>8.1</b> Všeobecně	17
<b>8.2</b> Dokumenty	17
<b>8.3</b> Odběr vzorků	18
<b>8.4</b> Charakter a četnost zkoušení a kontrol.....	18
<b>8.5</b> Opakovací zkoušky.....	19
<b>9</b> Opravy	19
<b>10</b> Značení	20

<b>11</b>	Manipulace, přeprava a skladování.....	20
<b>11.1</b>	Manipulace	
	.....	20
<b>11.2</b>	Přeprava na skladovací plochu.....	20
<b>11.3</b>	Skladování	
	.....	. 20
<b>11.4</b>	Nakládání součástí pro odeslání.....	20
<b>Příloha A</b>	(normativní) Tloušťka suchého povlaku.....	21
<b>A.1</b>	Všeobecně	
	.....	. 21
<b>A.2</b>	Přístroje	
	.....	21
<b>A.3</b>	Postup	
	.....	21
<b>A.4</b>	Výsledky	
	.....	21
<b>Příloha B</b>	(normativní) Zkouška bezporéznosti.....	22
<b>B.1</b>	Všeobecně	

. 22	
<b>B.2</b>	
Přístroj	
..... 22	
<b>B.3</b>	
Postup	
..... 22	
<b>B.4</b>	
Výsledky	
..... 22	
<b>Příloha C</b> (normativní) Rázová odolnost	23
<b>C.1</b>	
Všeobecně	
..... 23	
<b>C.2</b>	
Zařízení	
..... 23	
<b>C.3</b>	
Postup	
..... 23	
<b>C.4</b>	
Výsledky	
..... 23	
<b>Příloha D</b> (normativní) Zkouška přilnavosti - odolnost vůči odstranění	24
<b>D.1</b>	
Všeobecně	
..... 24	
<b>D.2</b>	
Zařízení	
..... 24	

<b>D.3</b>	
Postup	
..... 24	
<b>D.4</b>	
Výsledky	
..... 24	
<b>Příloha E</b> (normativní) Zkouška odolnosti vůči ztrátě přilnavosti vlivem katodické ochrany	26
<b>E.1</b> Princip zkoušky	
..... 26	
<b>E.2</b> Zařízení	
..... 26	
<b>E.3</b> Odběr vzorků	
..... 27	
<b>E.4</b>	
Postup	
..... 27	
<b>E.5</b>	
Vyhodnocení	
..... 28	
<b>E.6</b>	
Výsledky	
..... 28	
<b>Příloha F</b> (normativní) Stanovení průměrného elektrického izolačního odporu povlaku	32
<b>F.1</b> Zkouška při teplotě okolí (( $23 \pm 2$ °C))	32
<b>F.2</b> Zkouška při maximální provozní teplotě	33
<b>Příloha G</b> (normativní) Zkouška přilnavosti po ponoření ve vodovodní vodě	35

<b>G.1</b>	
Všeobecně	
.....	35
<b>G.2</b>	
Zařízení	
.....	35
<b>G.3</b>	
Postup	
.....	35
<b>G.4</b>	
Výsledky	
.....	35
<b>Příloha H</b> (normativní) Zkouška odolnosti vůči zatlačování	36
<b>H.1</b>	
Všeobecně	
.....	36
Strana 6	
	Strana
<b>H.2</b>	
Zařízení	
.....	36
<b>H.3</b>	
Postup	
.....	36
<b>H.4</b>	
Výsledky	
.....	36
<b>Příloha J</b> (normativní) Tepelné stárnutí	37
<b>J.1</b>	

Všeobecně	
.....	37
<b>J.2</b>	
Zařízení	
.....	37
<b>J.3</b>	Odběr
vzorků	
.....	37
<b>J.4</b>	Postup
.....	37
<b>J.5</b>	Výsledky
.....	37
<b>Příloha K</b> (normativní) Druhy dokumentů	
kontroly.....	38
<b>Příloha L</b> (informativní) A -	
odchylka.....	39
Bibliografie	
.....	40

Strana 7

---

## Předmluva

Tento dokument EN 10289:2002 byl vypracován technickou komisí ECSS/TC 29 „Ocelové trubky a tvarovky pro ocelové trubky“, jejíž sekretariát zabezpečuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2002 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2002.

Přílohy A až K jsou normativní.

Příloha L je informativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační

organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Italie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, ©panělska a ©výcarska.

Strana 8

---

## 1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky pro vnější epoxidové (EP) a modifikované epoxidové (MOD-EP) povlaky aplikované nátěrem, určené pro protikorozní ochranu ocelových trubek a tvarovek.

Povlaky, v této normě, mohou být aplikovány na podélně nebo spirálně svařované a bezešvé ocelové trubky a tvarovky potrubí pro přepravu kapalin a plynů.

Jestliže se bude některá součást za studena ohýbat, pokud odběratel neschválí jiný postup, aplikuje se povlak až po ohýbání

Normálně se povlak skládá z jedné vrstvy nátěrové hmoty, aplikované nátěrem štětcem nebo bezvzduchovým nástříkem. Podle druhu výrobcu mohou být výrobcem nátěrové hmoty doporučeny i jiné metody aplikace.

Povlak může být použit pro ochranu ocelových trubek uložených v půdě nebo vodě pro následující provozní teploty, ve třech třídách tloušťky A (400 µm), B (800 µm) a C (1 500 µm) a v následujících kombinacích:

- typ 1: -20 °C až 40 °C, tloušťky třídy A nebo B nebo C
- typ 2: -20 °C až 60 °C, tloušťky třídy B nebo C
- typ 3: -20 °C až 80 °C, tloušťky třídy C

Jiné teploty mohou být dojednány; v tom případě se zkoušky provedou při požadovaných teplotách.

V této normě se pro trubky a tvarovky užívá výraz součásti.

Na frekvenci zkoušek tvarovek se smluvní strany domluví při objednávce.

Součásti izolované tímto typem povlaků se mohou dále chránit katodickou ochranou.

---

**-- Vynechaný text --**