

Hnědé uhlí a lignity

STANOVENÍ MAXIMÁLNÍ NASÁKAVOSTI

ČSN 44 1376

ČSN 44 1376 (eqv ST SEV 5433-85)

Угли бурые и лигниты. Метод определения максимальной влагоемкости

Lignites.

Determination of moisture

holding capacity

Tato norma je překladem ST SEV 5433-85 Hnědá uhlí a lignity. Stanovení maximální nasákavosti.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.

Tato norma předepisuje metodu pro stanovení maximální nasákavosti, která charakterizuje obsah vody v uhlí ve sloji.

1. PODSTATA METODY

Metoda je založena na nasycení vzorku hnědého uhlí vodou, odstranění povrchové vody filtrací s následným dvojím vylisováním vzorku a stanovením obsahu vody podle ČSN 44 1377 (odpovídá ST SEV 751-77).

2. ODBĚR A ÚPRAVA VZORKŮ

Odběr a úprava vzorků se provádí podle ČSN 44 1304 (odpovídá ST SEV 752-77).

3. ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ, CHEMIKÁLIE A MATERIÁLY

3. 1 Analytické váhy s chybou vážení ne větší než 0, 0002 g.

3. 2 Technické váhy s chybou vážení ne větší než 0, 1 g.

3. 3 Přístroj na třepání baněk.

3. 4 Vakuová nebo vodní vývěva.

Nahrazuje ČSN 44 1376 ze 17. 12. 1975

Účinnost od: 1. 1. 1988

28194