

MDT 553. 462: 622. 7 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 22. 12. 1989

MOLYBDENOVÝ KONCENTRÁT Technické požadavky

ČSN 44 1720

ČSN 44 1720 (eqv ST SEV 6439-88)

Концентрат молибденовый. Технические требования

Molybdenum concentrate. Technical requirements

Tato norma je překladem ST SEV 6439-88 Molybdenový koncentrát. Technické požadavky.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.

Tato norma platí pro molybdenové koncentráty, získávané úpravou rud s obsahem molybdenu a hydrometalurgickým zpracováním molybdenových surovin. Molybdenové koncentráty jsou určeny pro výrobu molybdenových přísad s obsahem wolframu, solí molybdenu a technického oxidu molybdenového.

1 DRUHY A TECHNICKÉ POŽADAVKY

1. 1 Molybdenové koncentráty se vyrábějí ve dvanácti jakostních druzích. Jejich chemické složení v přepočtu na sušinu musí odpovídat hodnotám, uvedeným v tabulce.

Druh	Mo, % (min.)	Příměsi, % (max.)							
		SiO ₂	As	Sn	P	Cu	Na ₂ O	W ₂ O ₃	Sb
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KMG-V KMG-1 KMG-2	58, 0 56, 0 54, 0	0, 3 0, 4 0, 7	0, 03 0, 04 0, 07	0, 01 0, 01 0, 01	0, 01 0, 01 0, 02	0, 01 0, 01 0, 02	0, 8 0, 8 1, 0	2, 0 4, 5 5, 0	0, 01 0, 01 0, 01

Pokračování

Účinnost od: 1. 1. 1991

28344