

MDT 553. 43: 669. 3 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 22. 12. 1989

MĚDĚNÝ KONCENTRÁT Technické požadavky

ČSN 44 1738

ČSN 44 1738 (eqv ST SEV 6438-88)

Концентрат медный. Технические требования

Copper concentrate. Technical requirements

Tato norma je překladem ST SEV 6438-88 Měděný koncentrát. Technické požadavky.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.

Tato norma platí pro měděné koncentráty, získávané úpravou rud s obsahem mědi a užívané pro výrobu kovové mědi a doprovodných užitkových složek.

1 DRUHY A TECHNICKÉ POŽADAVKY

1. 1 Měděné koncentráty (KM) se vyrábějí v osmi jakostních druzích a též se vyrábí měděný meziprodukt (PPM). Jejich chemické složení v přepočtu na sušinu musí odpovídat údajům uvedeným v tabulce.

1. 2 Obsah arsenu v měděných koncentrátech a meziprojektu nesmí převyšovat 0, 6 %.

1. 3 Obsah molybdenu ve všech druzích měděných koncentrátů i meziprojektu nesmí převyšovat 0, 12 %.

V měděných koncentrátech KM-3, KM-5, KM-6, KM-7 a PPM je přípustný obsah molybdenu do 0, 18 %.

Účinnost od: 1. 1. 1991

28359