



**Nepracované řezivo
JEHLIČNATÉ ŘEZIVO
Technické požadavky**

ČSN 49 1011

JK 605

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Coniferous sawn timber. Technical requirements

Tato norma navazuje na ČSN 49 1010 a ČSN 49 1111 a platí pro výrobu a dodávání omítaného a neomítaného deskového řeziva, hraněného a polohraněného řeziva z jehličnatých dřevin. Určuje technické požadavky na třídění řeziva podle jakosti.

Norma neplatí pro dodávání řeziva ke speciálním účelům (řezivo pevnostně tříděné, rezonanční, pro rekonstrukce památek apod.).

I. NÁZVOSLOVÍ

1. Ostrá oblina - oblina přes celou tloušťku řeziva.
2. Ostatní názvy a jejich definice jsou uvedeny v ČSN 49 0000, ČSN 49 0002 a ČSN 49 0016.

II. TECHNICKÉ POŽADAVKY

3. Řezivo se vyrábí z dřevin borovice (*Pinus* sp.), smrku (*Picea* sp.), jedle (*Abies* sp.), modřínu (*Larix* sp.) a douglasky (*Pseudotsuga* sp.).
4. Řezivo se vyrábí suché (s vlhkostí do 22 %) a vlhké (s vlhkostí vyšší než 22 %). Způsob předepisování vlhkosti v dodávce stanoví ČSN 49 1010.

5. Podle kvality dřeva se omítané i neomítané deskové řezivo vyrábí ve čtyřech třídách: I, II, III a IV.

6. Podle kvality dřeva se hraněné a polohraněné řezivo vyrábí ve dvou třídách: I a II.

Nahrazuje část B.Jakost ČSN 49 1011
z 27.3.1974

Účinnost od:
1.1.1991

29260

-- Vynechaný text --