



**Skúšky ochranných prostriedkov na drevo
METÓDA ZISŤOVANIA
OCHRANÝCH VLASTNOSTÍ PROTI OHŇU**

**ČSN 49 0682*
ST SEV 4686-84**

Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Testing of wood preservatives. Method for determination of protection properties against fire

Touto normou sa zavádza ST SEV 4668-84 Ochranné prostriedky na drevo. Metóda zisťovania ochranných vlastností proti ohňu (pozri str. 3 až 9) ako čs. štátna norma.

V zmluvno-právnych vzťahoch pri hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráci medzi štátmi (pozri str. 9) sa používa (v odvolávkach, citáciách a odkazoch) priamo norma RVHP.

Čs. norma je doplnená o čl. 01 až 05, platné iba v ČSSR.

01. Norma neplatí na skúšky horžavosti dreva ani na určenie stupňa jeho horžavosti. Horžavosť dreva sa zisťuje podľa ČSN 73 0862 (príp. ČSN 73 0861) (spresňuje sa úvodná časť ST SEV 4686-84).

Poznámka: Podľa ČSN 73 0823 sa ihličnaté drevo nechránené ochranným prostriedkom proti ohňu zaraďuje do stupňa horžavosti C2 (stredne horžavé) a listnaté drevo nechránené ochranným prostriedkom proti ohňu do stupňa horžavosti C1 (ťažko horžavé). Stupeň horžavosti rasteného dreva chráneného ochrannými prostriedkami sa musí podľa ČSN 73 0823 preukázať skúškami podľa ČSN 73 0862 (príp. 73 0861).

02. Norma určuje skúšku účinnosti ochranného prostriedku na drevo proti ohňu spravidla pri technickej kontrole ochranného prostriedku na drevo. Keď sa použije pri prácach na výskume a vývoji ochranného prostriedku, jej výsledky nie sú preukázateľné na určenie stupňa horžavosti rasteného dreva, chráneného ochrannými prostriedkami (pozri čl. 01) (spresňuje sa úvodná časť ST SEV 4686-84).

03. Pri skúškach ochranných prostriedkov proti ohňu sa používajú iba skúšobné telesá s rozmermi prierezu 30 x 30 (mm) s dovolenou chybou rozmeru 0,5 mm (spresňuje sa článok 2.4 ST SEV 4686-84).

04. Správnosť merania termočlánku na meranie teploty spalín v dymnici sa musí kontrolovať postupom podľa ČSN 25 0405 (dopĺňa sa kap. 3 pol. 3) ST SEV 4686-84).

Nahrádza ČSN 49 0608
z 26.6.1963

Účinnosť od:
1.1.1987

32604

-- Vynechaný text --