



LISTNATÉ REZIVO
Technické požiadavky

ČSN 49 1012*

JK

Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Broadleaved sawn timber. Technical requirements

Táto norma platí pre výrobu a dodávanie neopracovaného omietaného a neomietaného listnatého reziva a určuje technické požiadavky na triedenie podľa akosti.

V tejto norme sú zapracované údaje zo ST SEV 2812-80 Listnaté rezivo. Technické požiadavky (čl. 1 až 14).

Ustanovenia súhlasné s normou RVHP sú po strane označené hrubou čiarou.

V zmluvne právnych vzťahoch pri hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráci medzi štátmi, ktoré normu RVHP schválili sa používa (v odvolávkach, citáciach a odkazoch) priamo norma RVHP.

Údaje týkajúce sa IV. triedy akosti reziva, prípustnosti bele dubového reziva v IV. triede akosti a klasifikácie nepravého jadra pri bukovom rezive sú uvedené v článkoch 4, 11 a 15. Táto IV. trieda akosti nie je obsiahnutá v ST SEV 2812-80.

TECHNICKÉ POŽIADAVKY

1. Rezivo sa vyrába z dreva listnatých drevín podľa ČSN 48 0202 (obsahuje ST SEV 1263-78).

2. Rezivo sa vyrába suché (s vlhkosťou do 22 %) a vlhké (s vlhkosťou viac ako 22 %).

V prípade, že pri skladovaní a doprave reziva obsah vlhkosti nie je dostatočnou ochranou pred napadnutím hubami, rezivo treba konzervovať. Keď účel použitia reziva to nedovožuje, konzervovanie sa neprevádza.

Vlhkosť reziva sa určuje podľa ČSN 49 1016.

Nahradzuje ČSN 49 1012
z 12.6.1974

Účinnosť od:
1.1.1983

32679

-- Vynechaný text --