



**Papírenské názvosloví
PAPÍRY, KARTONY A LEPENKY
Názvy vlastností a vad**

ČSN 50 0003

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Terminology of paper-making.

Properties and defects of paper and board

Nahrazuje hesla č. 1014 až 1035 z ČSN 50 0002 ze srpna 1958

Tato norma stanoví české a slovenské názvy vlastností a vad papíru, kartónů a lepenek, užívané v papírenském průmyslu, obchodním styku, technických podkladech, odborné literatuře, učebnicích apod.; u každého názvu je uvedena jeho stručná definice. Úzce speciální pojmy jsou zahrnuty jen v omezeném počtu.

Účelem této normy je zavést jednotné názvy.

ROZDĚLENÍ

Názvy jsou rozděleny do těchto skupin:

I. VLASTNOSTI

A. Všeobecné vlastnosti

B. Fyzikální vlastnosti

C. Mechanické vlastnosti

D. Chemické vlastnosti

G. Biologické vlastnosti

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | plošná váha
<i>plošná váha</i> | váha 1 m ² ; vyjadřuje se v g/m ² (nesprávně „gramová váha, gramatura, gramáž“). |
| 2 | objemová váha
<i>objemová váha</i> | váha jednotkového objemu; vypočítá se z tloušťky listu a jeho plošné váhy; vyjadřuje se v g/cm ² nebo v kg/dm ³ . |
| 3 | tloušťka
<i>hrúbka</i> | výška průřezu listu v rovině kolmé na rovinu listu; vyjadřuje se v mm nebo mikronech (m). |
| 4 | sítová strana
<i>sítová strana</i> | strana papíru, která při výrobě přichází v přímý styk s papírenským sítem; projevuje se zpravidla hrubším povrchem, bývají též patrný stopy po sítu; je protilehlou straně plstěncové. |
| 5 | plstěncová (lícová) strana
<i>plstencová (lícová) strana</i> | strana papíru, která při výrobě nepřichází v přímý styk s papírenským sítem; je protilehlou straně sítové. |

-- Vynechaný text --