

Schválena:

678. 01: 539. 32 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA 9. 6. 1977

Zkoušení plastů

STANOVENÍ ROZMĚROVÉ STÁLOSTI FÓLIÍ

ČSN 64 0610

Определение стабильности размеров пдежок

Determination of the dimensional stability of plastic films

Tato norma platí pro stanovení rozměrové stálosti folií z plastů za podmínek předepsaných tímto postupem, tj. tvaru a rozměrů zkušebních těles, teploty a doby zkoušky.

Definice

1. Rozměrová stálost (RS) je podle této normy schopnost folií odolávat rozměrovým změnám v určitém rozmezí teploty a času.

Vyjadřuje se v procentech původních rozměrů.

Podstata zkoušky

2. Zkušební tělesa se po změření rozměrů vloží do sušárny vytemperované na předepsanou teplotu. Po stanovené době zkoušky a ochlazení zkušebních těles se znovu změří jejich rozměry.

Účel a význam zkoušky

3. Rozměrová stálost folií z plastů je důležitým ukazatelem jakosti. Slouží ke kontrole výroby folií, případně posouzení vhodnosti jejich použití.

Nahrazuje čl. 31 v ČSN 64 3210 z 11. 12. 1970

Účinnost od: 1. 10. 1978

04692