

STANOVENÍ HMOTNOSTI POROMERŮ, PLASTIKŮ APOD. PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

ČSN 64 7011

JK -

Определение массы поромеров, дерматинов и т. п. пластовых изделий

Determination of mass of poromeres and other plastics products

Tato norma platí pro stanovení plošné hmotnosti a objemové hmotnosti poromerů, plastiků, koženek apod. plošných plastových výrobků (dále jen výrobků).

Definice

1. Plošná hmotnost výrobku - hmotnost plošné jednotky (1 m²) výrobku.
2. Objemová hmotnost výrobku - hmotnost objemové jednotky (1 m³) výrobku.

Měrná jednotka

3. Plošná hmotnost výrobku se vyjadřuje v kg/m².
4. Objemová hmotnost výrobku se vyjadřuje v kg/m³.

Účel a význam zkoušky

5. Zkouškou se zjišťují plošná hmotnost a objemová hmotnost výrobku, které jsou důležitými kritérii vhodnosti užití některých výrobků pro další zpracování, ukazateli pro specifikaci a kontrolu jakosti.

Podstata zkoušky

6. Podstatou zkoušky je zjištění hmotnosti, plochy a tloušťky zkušebních těles, ze zjištěných hodnot výpočet plošné hmotnosti a objemové hmotnosti výrobku.

Zkušební zařízení a pomůcky

7. Vysekávací nůž, zajišťující vyseknutí zkušebního tělesa tvaru čtverce o rozměrech (100 x 100) mm ± 0,5 mm,

váhy s citlivostí 0,0001 g, tloušťkoměr podle ČSN 64 7010, klimatizační zařízení podle ČSN 64 0701, délkové měřidlo měřící s přesností 0,01 mm.

Nahrazuje ČSN 640711 z 11. 2. 1957

Účinnost od: 1. 2. 1977

04751