

MDT 675. 92. 01:

: 539. 412. 1

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 14. 5. 1979

Zkoušení syntetických usní

ODPOR PROTI DALŠÍMU TRHÁNÍ

ČSN 64 7032

Испытание синтетической кожи. Определение сопротивления раздиру

Testing of syntetic leather. Tear strength

Tato norma platí pro stanovení odporu proti dalšímu trhání u koženek a poromerů.

Definice

1- Odpor proti dalšímu trhání - průměrná síla potřebná k roztržení naříznutého zkušebního tělesa.

Měrná jednotka

2. Odpor proti dalšímu trhání se vyjadřuje v N.

Účel a význam zkoušky

3. Zkouška slouží ke zjištění schopnosti materiálu odolávat dalšímu trhání v místě zářezu. Naměřené hodnoty mají význam pro kontrolu jakosti poromerů a koženek a k určení jejich použitelnosti pro další zpracování.

Podstata zkoušky

4. Podstatou zkoušky je určení průměrné síly, potřebné k úplnému roztržení zkušebního tělesa podélně naříznutého (bez přepočtu na tloušťku materiálu).

Zkušební zařízení a pomůcky

5. Úředně ověřený trhací stroj s vhodným rozsahem síly, třídy přesnosti 1, podle ČSN 25 0251, který vyhovuje následujícím požadavkům:

- konstantní rychlost pohyblivé čelisti  $(100 \pm 10)$  mm. min<sup>-1</sup>,

Nahrazuje ČSN 64 0721 z 11. 2. 1957

Účinnost od: 1. 5. 1980

04755