



**Plasty**  
**FÓLIE Z MĚKČENÉHO**  
**POLYVINYLCHLORIDU (PVC-P)**  
**Technické Požadavky**

(R)

Plasticized polyvinylchloride foils. Technical requirements

Tato norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání fólií z měkčeného polyvinylchloridu, vyráběných válcováním nebo vytlačováním.

## **I. Všeobecně**

**1.** Fólie z měkčeného polyvinylchloridu (dále jen fólie) se vyrábějí z polymeru - PVC, modifikovaného PVC, případně kopolymerů PVC - vhodného pro výrobu fólií a dalších přísad. Suroviny používané pro výrobu fólií musí odpovídat ČSN 64 3201, ČSN 64 3202 a další technické dokumentaci.

**2.** Fólie se vyrábějí válcováním nebo vytlačováním v provedení:

a) jednoduché

b) vrstvené, tj. vyrobené spojením nejméně dvou jednoduchých fólií působením tlaku tepla.

Vrstvené fólie se vyrábějí v konstrukčním provedení:

- nevyztužené

- vyztužené textilií

**3.** Jednoduché i vrstvené fólie mohou být:

a) podle úpravy povrchu

- hladké,
- dezénované (výrobky s reliéfním povrchem).

b) podle provedení

- průhledné, průsvitné, opakní
- jednobarevné, vícebarevné
- vzorované (potištěné), bez vzoru

Nahrazuje ČSN 64 6220  
ze 30.6.1976

Účinnost od:  
1.12.1991

29887

---

**-- Vynechaný text --**