

MDT 667. 633. 65. 001. 4

NÁVRH ČESKOSLOVENSKÉ STÁTNÍ NORMY Zveřejnění schváleno: 3. 1. 1989

Vodné disperze polymerů a kopolymerů

STANOVENÍ NELEPIVOSTI NÁTĚRŮ Z DISPERZÍ

ČSN 64 9012

Водные дисперсии полимеров и сополимеров. Определение липкости покрытий

Aqueous dispersions of polymers and copolymers. Determination of tackability of dispersion films.

Tento návrh se vydává k praktickému ověření. Případné připomínky je nutno uplatnit u zpracovatele normy nejpozději do 30. 6. 1991.

Ustanovení tohoto návrhu mohou být používána a uplatňována po vzájemné dohodě zúčastněných stran. Výsledky zkoušek se doporučuje uvádět jako informativní.

Tato norma platí pro stanovení nelepivosti nátěrů z vodných disperzí polymerů a kopolymerů (dále jen disperze).

Podstata zkoušky

1. Měří se nejvyšší zatížení, při kterém papír neulpívá na zkoušeném nátěru.

Zkušební zařízení a pomůcky

2. Skleněná podložka rozměru 100x150x3 (mm)

Psací papír podle ČSN 50 2251 (PB 60, PB 70, popř. PSb nebo bankovní papír bezdřevý), nastříhaný na čtverečky 25 x 25 (mm)

Pryžový kotouček o průměru 22 mm, tloušťce 4 až 6 mm tvrdosti (35 ±5) Shore A.

Sada závaží 5, 10, 50, 100, 500, 1000 a 2000 g

Stopky

Pinzeta

Sušárna s přirozenou cirkulací a regulací zaručující dodržení předepsané teploty s přesností na ±2 °C

Postup zkoušky

3. Zkouška se provádí ve standardním prostředí 23/50 podle ČSN 64 0204 a dodržují se ustanovení ČSN 01 8003.

4. Na skleněnou podložku se připraví 3 zkušební nátěry podle ČSN 64 9001 tak, aby zaschlý nátěr měl tloušťku (50 ±5) um.

29907