

Plasty

ALKALICKÝ POLYAMID 6

ČSN 64 3612

JK 232 311

Полиамид щелочной

Alkaline polyamide 6

Táto pridružená norma platí pre výrobu a dodávanie alkalického polyamidu a stanovuje technické požiadavky na jeho spracovanie vytláčaním, prípadne vstrekaním. Jednotlivé typy sú špecifikované v materiálových listoch v prílohe tejto normy. Všeobecná ustanovenia sú podľa ČSN 64 3610-87. Označovanie podľa ČSN 64 3620-87.

I. VŠEOBECNE

1. Alkalický polyamid sa vyznačuje hlavne zvýšenou ťažnosťou a húževnatosťou.
2. Alkalický polyamid s nízkym tavným indexom sa používa na spracovanie vytláčaním na tyče, rúry a profily v nefarebnom stave.

Pred vytláčaním je potrebné granulát vysušiť na obsah vody < 0, 2 %.

II. TECHNICKÉ POŽIADAVKY

3. Ukazovatele akosti jednotlivých typov alkalického polyamidu sú uvedené v materiálových listoch v prílohe tejto normy.

III. SKÚŠANIE, BALENIE, DOPRAVA A SKLADOVANIE

4. Pre skúšanie, balenie, dopravu a skladovanie platí ČSN 64 3610-87.

DODATOK Súvisiace čs. normy

ČSN 64 3610 Polyamid 6. Základné ustanovenia ČSN 64 3620 Polyamid 6. Označovanie

Účinnosť od: 1. 1. 1987

32665