



**Minerální oleje
KONDENZÁTOROVÉ OLEJE**

ČSN 65 6847

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

I. NÁZVOSLOVÍ

1. Kondenzátorové oleje podle této normy jsou rafinované minerální oleje s nízkým bodem tuhnutí, vhodných elektroizolačních vlastností, určené pro náplně kondenzátorů.

II. VŠEOBECNĚ

2. Kondenzátorový olej se dodává jen v jedné jakosti.

3. Označení pro objednávku:

Kondenzátorový olej ČSN 65 6847

III. TECHNICKÉ POŽADAVKY

4. Kondenzátorový olej je čirý, světležluté barvy, bez vody a mechanických nečistot. Vzorek oleje při teplotě +5°C musí být při průhledu vrstvou tloušťky 30 až 40 mm zcela čirý.

5. Jakost kondenzátorového oleje musí odpovídat tab. I.

Označení

6. Každý sud (dílčí obal) musí být označen:

- a) ochrannou známkou nebo výrobní značkou, obsahující plný nebo zkrácený název výrobce a jeho sídla,
- b) označením podle čl. 3.

IV. ZKOUŠENÍ

7. Jednotlivé vlastnosti uvedené v tab. I se zkoušejí podle těchto norem:

Hustota podle ČSN 65 6199 Motorová paliva a minerální oleje - Stanovení hustoty.

Kinematická viskozita podle ČSN 65 6216 Minerální oleje - Kinematická viskozita.

Bod tuhnutí podle ČSN 65 6213 Minerální oleje - Bod tuhnutí.

Bod vzplanutí v uzavřeném kelímku PM (Pensky-Martens) podle ČSN 65 6168 Motorová paliva a minerální oleje - Bod vzplanutí v uzavřeném kelímku (Pensky-Martens).

Neutralizační číslo (oleje a vodního výtřepku) podle ČSN 65 6214 Minerální oleje - Neutralizační číslo.

Nahrazuje ČSN ESČ 8-1950, jakost E
Tato norma je závazná

Platí od:
1.12.1959

04887

-- Vynechaný text --