



POLOFÚKANÉ CESTNÉ ASFALTY

ČSN 65 7206

JK 111 617

Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Semi-blown road asphalts

Táto norma platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie polofúkaných cestných asfaltov.

I. VŠEOBECNE

1. Polofúkané cestné asfalty sú ropné asfalty vyrábané z destilačných zvyškov ropy oxidáciou vzduchom.
2. Polofúkané cestné asfalty sú pri normálnej teplote polotuhé až tuhé hmoty. Neobsahujú vodu a mechanické nečistoty.
3. Polofúkané cestné asfalty sa vyrábajú v týchto druhoch:

Druh	Skratka
Asfalt cestný polofúkaný 80	A-P 80
Asfalt cestný polofúkaný 65	A-P 65
Asfalt cestný polofúkaný 45	A-P 45
Asfalt cestný polofúkaný 25	A-P 25
Asfalt cestný polofúkaný 15	A-P 15

Poznámka: Číselné označenie v názve výrobku alebo v jeho skratke značí približne strednú hodnotu rozmedzia penetrácie pri 25 °C (ČSN 65 7062). O používaní značiek a skratiek ropných výrobkov pozri ČSN 65 6001.

4. Polofúkané cestné asfalty sa používajú hlavne na prípravu obalových zmesí, liatych asfaltov na výstavbu a údržbu bitúmenových vozoviek, chodníkov a pod.

II. TECHNICKÉ POŽIADAVKY

5. Polofúkané cestné asfalty musia vyhovovať týmto požiadavkám akosti:

Účinnosť od:
1.7.1976

04909

-- Vynechaný text --